





Method of manufacturing uranium oxide base nuclear fuel pellets

Patent number: FR2599883
Publication date: 1987-12-11
Inventor: PIRSOOL MICHEL
Applicant: FRANCO BELGE FABRIC COMBUSTIBL (FR)
Classification:
- international: **G21C3/62; G21C3/42; (IPC1-7): G21C3/62**
- european: G21C3/62B
Application number: FR19860008380 19860610
Priority number(s): FR19860008380 19860610

Also published as:

 EP0249549 (A1)
 US4889663 (A1)
 EP0249549 (B1)
 ES2026919T (T)

Report a data error here

Abstract not available for FR2599883

Abstract of corresponding document: **US4889663**

For manufacturing uranium oxide based nuclear fuel pellets, a fine and reactive U₃O₈ powder is mixed with a fine UO₂ powder obtained by dry conversion. The U₃O₈ is obtained by oxidation in air of UO₂ obtained by a dry process, at a temperature less than 800 DEG C.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 599 883

②1 N° d'enregistrement national : **86 08380**

⑤1 Int Cl* : G 21 C 3/62.

①2 **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

②2 Date de dépôt : 10 juin 1986.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : *FRANCO-BELGE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES et SOCIETE URANIUM PECHINEY, FRAMATOME & COGEMA, ET CIE — SOCIETE EN NOM COLLECTIF. — FR.*

⑦2 Inventeur(s) : Michel Pirsool.

④3 Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 50 du 11 décembre 1987.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : Cabinet Plasseraud.

⑤4 Procédé de fabrication de pastilles de combustible nucléaire à base d'oxyde d'uranium.

⑤7 Pour fabriquer les pastilles frittées, on mélange, à une poudre fine d' UO_2 , de la poudre d'oxyde d'uranium sensiblement à l'état de U_3O_8 réactive et fine. L' U_3O_8 est obtenu par oxydation à l'air d' UO_2 obtenu par voie sèche, à une température inférieure à 800 °C.

Application notamment à la fabrication de pastilles frittées à base d' UO_2 obtenu par voie sèche, pour augmenter la solidité des pastilles vertes.

FR 2 599 883 - A1

Procédé de fabrication de pastilles de combustible nucléaire à base d'oxyde d'uranium

L'invention concerne les procédés de fabrication de pastilles frittées à base d'oxyde d'uranium, par compression à froid de poudre constituée en majeure partie de dioxyde d'uranium.

L'invention s'applique essentiellement à la poudre de dioxyde d'uranium obtenue par voie sèche, (c'est-à-dire par réduction directe de l'hexafluorure en dioxyde). En effet ces poudres obtenues par le procédé de conversion par voie sèche, décrit notamment dans les documents FR-A-2 060 242 et US-A-4 397 824, comportant une hydrolyse à la vapeur d'eau suivie d'une pyrohydrolyse du fluorure d'uranyle UO_2F_2 obtenu, ont l'avantage d'être aisément frittées. Mais en contrepartie, les pastilles en cru, dites aussi à l'état vert, obtenues par compression, sont relativement fragiles. Leur manutention est délicate ; les rebuts qui en résultent sont importants si on ne prend pas de précautions spéciales.

On a proposé divers procédés pour diminuer la fragilité. En particulier, on a cherché à augmenter la densité à l'état vert par accroissement de la pression de compactage, ce qui a l'inconvénient de provoquer une usure prématurée des matrices de compression. On a également proposé de granuler la poudre avec addition d'un liant d'encollage et/ou de soumettre la poudre à divers traitements (FR-A-2 561 026). Toutes ces solutions présentent des inconvénients. Celles qui font intervenir de l'eau ou un liant posent des problèmes de criticité. Les procédés ne sont généralement applicables qu'à des lots faibles de produit, ne dépassant pratiquement pas 50 kg.

La fragilité des pastilles à l'état vert fabriquées par compression de poudre d' UO_2 obtenue par

conversion en voie sèche peut probablement être attribuée au fait que cette poudre est constituée de fines cristallites plus ou moins arrondies, avec une surstoéchiométrie en oxygène très faible (rapport O/U de l'ordre de 2,02 à 2,06). Une ré-oxydation de la poudre tend à améliorer la solidité des pastilles. De façon plus précise, l'oxydation superficielle de l'oxyde d'uranium UO_2 redivise les grains en des agrégats déchiquetés, ayant des ramifications susceptibles de s'entrelacer. La poudre retrouve alors des propriétés comparables à celles d'une poudre obtenue par voie humide : lors de la mise en forme des pastilles par compression, les grains s'emboîtent et assurent la cohérence.

Mais il est très difficile de réaliser de façon industrielle une oxydation superficielle ménagée de la poudre d' UO_2 . L'oxydation tend à s'emballer jusqu'à ce que la totalité de l'oxyde soit passé à l'état de U_3O_8 , difficilement frittage en pastilles exemptes de fissures, sauf à ajouter à la fabrication une étape de réduction lente et contrôlée au cours du pré-frittage.

De plus, l'oxydation provoque des îlots de U_3O_8 qui, lors du frittage, présentent un retrait plus important que les grains d' UO_2 , d'où une texture hétérogène. Il est par ailleurs pratiquement impossible d'effectuer une oxydation ménagée dans le réacteur de conversion directe d' UF_6 , tel que celui décrit dans le brevet US-A-4 397 824 déjà mentionné.

On a par ailleurs l'habitude de recycler les déchets de fabrication des pastilles, tels que les boues de rectification oxydées, les pastilles de rebut, les éclats et les résidus de poudres sous forme d' U_3O_8 . Ces poudres oxydées, si elles améliorent légèrement la solidité des pastilles à l'état vert lorsqu'on les mélange à l' UO_2 avant compactage et frittage, ont un effet très défavorable sur la densité et la texture des pastilles

frittées, car l' U_3O_8 se présente sous forme de grains denses et grossiers. Le pourcentage d' U_3O_8 qu'on recycle de la sorte est couramment limité à 12 % max.

L'invention vise à fournir un procédé de fabrication qui augmente notablement la solidité des pastilles en vert sans pour autant avoir un effet défavorable sur les propriétés des pastilles frittées.

Dans ce but, l'invention propose notamment un procédé suivant lequel on mélange, à une poudre fine d'oxyde d'uranium UO_2 , une proportion inférieure à 40 % en poids de poudre d'oxyde d'uranium sensiblement à l'état de U_3O_8 réactive et ayant une granulométrie inférieure à 350 microns.

La poudre d' U_3O_8 est avantageusement obtenue par oxydation à l'air d' UO_2 , à une température inférieure à 800°C. Elle doit être menée jusqu'à ce que le rapport O/U corresponde sensiblement à la stoechiométrie de l'oxyde U_3O_8 . Pour éviter le frittage de la poudre d' U_3O_8 et garantir une bonne désagglomération de cet U_3O_8 au cours du mélange ultérieur avec la poudre d' UO_2 , l'oxydation est de préférence effectuée à une température comprise entre 250°C et 350°C.

L'amélioration de la tenue des pastilles en vert augmente avec la teneur en poudre oxydée. Dans la pratique, il est souhaitable d'utiliser une teneur en U_3O_8 d'au moins 5 % en poids. On diminue ainsi les rebuts et les défauts occasionnés par les manutentions et on augmente le rendement de fabrication.

Le procédé selon l'invention est applicable non seulement à la fabrication de pastilles en oxyde d'uranium, mais aussi à celle de pastilles à oxyde mixte à base d' UO_2 dont les plus connus sont de types $UO_2 - PuO_2$, $UO_2 - ThO_2$, $UO_2 - Gd_2O_3$.

Dans tous les cas il est nécessaire de réaliser un mélange intime des poudres avant compactage à l'état de pastilles. On peut notamment réaliser ce mélange :

- à partir des poudres d' UO_2 et de U_3O_8 co-broyées dans un broyeur à marteaux,

- à partir de poudres d' UO_2 et de U_3O_8 brassées dans un mélangeur à bras et équipé d'une turbine de désagglomération.

Avant mélange, les poudres peuvent être désagglomérées par broyage et/ou tamisage, le résultat recherché étant l'absence d'agglomérats d' U_3O_8 .

Dans tous les cas, les mélanges peuvent être réalisés dans des équipements industriels pour obtenir des lots homogènes importants, pouvant dépasser deux tonnes de poudre lorsque l'enrichissement est suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas de problème de criticité.

L'invention propose également un procédé complet de fabrication de pastilles à base de dioxyde d'uranium selon lequel on prépare des pastilles en vert par les étapes décrites ci-dessus, de façon à obtenir des pastilles constituées par un mélange intime d' UO_2 et d' U_3O_8 sans agglomérats isolés de U_3O_8 . Puis on fritte les pastilles vertes à une température permettant d'obtenir la consolidation, habituellement de 1500 à 1800°C lorsque le frittage a lieu en atmosphère réductrice, de 1200 à 1350°C lorsque le frittage a lieu dans une atmosphère légèrement oxydante.

Divers exemples de mise en oeuvre de l'invention seront maintenant donnés, étant entendu qu'ils ne sont nullement limitatifs.

Exemple 1 :

L'oxyde de départ, obtenu par voie sèche dans un four du genre décrit dans le brevet US 4 397 824, est une poudre d' UO_2 . La poudre obtenue est séparée en deux portions. L'une des portions, qui représente 19,1% en poids du total, est oxydée par passage dans des nacelles dans un four à 330°C parcouru par de l'air. La durée de

séjour dans le four est de 3 h.

La poudre d' UO_2 restante et la poudre d' U_3O_8 ainsi obtenue sont calibrées par passage dans un tamiseur rotatif, de type turbocalibreur. Les poudres
5 obtenues sont mélangées dans un mélangeur "NAUTAMIX" de 5000 litres. La dimension de maille du tamis peut aller de 200 à 350 microns.

Le mélange homogénéisé est granulé par précompactage, puis concassage en grains de 800 microns
10 environ, suivant une technique classique. Les granulés sont ensuite comprimés en pastilles d'un diamètre de 10 mm et d'une hauteur de 17 mm.

Une comparaison entre les pastilles en vert ainsi obtenues, sans adjonction de liant, et des pastilles fabriquées à partir d' UO_2 provenant directement
15 du four de conversion et également tamisé, a été effectuée.

Les essais ont montré que les pastilles en vert fabriquées à partir du mélange intime $\text{UO}_2\text{-U}_3\text{O}_8$ ont une
20 résistance à l'écrasement bien supérieure.

Le test d'écrasement a consisté à mesurer la force nécessaire pour rompre une pastille donnée en la comprimant entre deux plans parallèles (essai brésilien). Pour des pastilles en poudre d' UO_2 , on a obtenu
25 environ 20 daN avec $O/U = 2,04$. Pour des pastilles en mélange $\text{UO}_2\text{-U}_3\text{O}_8$, on est passé à 67 daN pour $O/U = 2,15$.

Exemple 2 :

Des essais ont été effectués pour déterminer
30 l'incidence de la température d'oxydation de la poudre et l'effet défavorable d'une oxydation à haute température.

Pour cela, on a préparé des mélanges par co-tamissage des mêmes poudres que celles décrites dans
35 l'Exemple 1, mais avec des poudres d' U_3O_8 obtenues par oxydation à différentes températures.

Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau I ci-après. Ils montrent que les avantages du procédé selon l'invention diminuent si la température d'oxydation augmente.

5

TABLEAU I

10	% poudre oxydée	t° d'oxydation	O/U du mélange	Résistance des pastilles (daN)
	24,6	300°C	2,22	65
	24,6	550°C	2,22	45
	24,6	900°C	2,22	23
15	Poudre UO_2		2,05	18

Exemple 3 :

On a tamisé 1200 kg de poudre d' UO_2 fabriquée par le procédé "voie sèche" décrit dans le document FR-A-2 060 242 au moyen d'un tamiseur à dépression ayant une maille de 104 microns. Une quantité de 25% de la poudre à tamiser a été oxydée à 350°C durant 4 heures, à l'air, puis mélangée à la poudre non oxydée dans un mélangeur à socs de charrue muni d'une turbine de désagglomération, durant 60 minutes. Le mélange $UO_2-U_3O_8$ obtenu avait un rapport O/U d'environ 2,22.

Le mélange de poudre a été granulé par précompactage, puis compactage suivant un processus classique. Les granulés ont été comprimés en pastilles de 10 mm de diamètre et de 15,2 mm de hauteur, ayant une densité en vert de 6,1 g/cm³, sur une presse rotative. Les pastilles ont ensuite été frittées à 1700°C pendant 3 heures dans une atmosphère d'hydrogène.

La fragilité des pastilles vertes a été déterminée par abrasion des pastilles dans une cage d'écu-

reuil et mesure de la perte en poids après une rotation de plus de 600 tours. Ce mode de mesure caractérise la fragilité des arêtes, déterminante au cours de la manipulation des pastilles en vert.

- 5 L'essai de fragilité effectué sur les pastilles en vert préparées à partir du mélange $\text{UO}_2\text{-U}_3\text{O}_8$ a révélé une perte de matière de 6,5%, alors que les pastilles fabriquées en UO_2 ont subi une perte de 35%.

- 10 De plus, la frittabilité du mélange a été améliorée puisqu'on a obtenu une densité de 97,39% de la densité théorique au lieu de 97,19% pour la poudre d' UO_2 .

Exemple 4 :

- 15 On a mélangé pendant 60 minutes, dans un mélangeur à double vis orbital muni d'une turbine de désagglomération, 700 kg de poudre constitués de :

80% en poids de poudre d' UO_2 obtenue par voie sèche

- 20 20% de poudre obtenue par oxydation à 330°C pendant 4 heures de poudre d' UO_2 obtenue par voie sèche.

Ces poudres avaient été préalablement tamisées à l'aide d'une tamiseuse à dépression à maille de 150 microns.

- 25 Le mélange a été granulé par pré-compactage et concassage. Les granulés ont été comprimés en pastilles avec divers taux de compression, dans une matrice de 9,90 mm de diamètre pour fabriquer des pièces en vert de 16 mm de haut.

- 30 Les pastilles ont ensuite été frittées en four continu, par maintien pendant 3,5 heures à la température de frittage de 1760°C.

- 35 Les mêmes essais de compactage et de frittage ont été réalisés avec de la poudre d' UO_2 . Les résultats des essais comparatifs sont résumés dans le Tableau II ci-après :

TABLEAU II

Avec de la poudre d' UO_2

5

	Pression de compactage (T)	Densité (g/cm^3)	Fragilité des arêtes (%)	Densité (%TD)
10	2,5	5,77	25,4	97,42
	3,5	6,02	19,1	97,63
	4,5	6,29	20,0	97,81
	5,5	6,44	15,5	97,94

15

Avec de la poudre d' $\text{UO}_2\text{-U}_3\text{O}_8$

20	2,5	5,60	11,05	97,31
	3,5	5,90	10,0	97,49
	4,5	6,11	8,3	97,75
	5,5	6,29	6,1	97,90

On voit que les pastilles en vert faites à partir du mélange $\text{UO}_2\text{-U}_3\text{O}_8$ sont nettement plus solides. De plus, la frittabilité est légèrement améliorée. En fonction des caractéristiques intrinsèques des oxydes à pastiller et de l'installation de pastillage, on pourra obtenir la solidité optimale pour les pastilles vertes en ajustant la teneur en U_3O_8 et la pression de compactage.

30

Des essais similaires ont été effectués sur des pastilles comportant, en plus de l'oxyde d'uranium, un oxyde de matériau absorbant (gadolinium). Ces essais ont révélé qu'on conserve les mêmes résultats favorables du double point de vue de la diminution de la fragilité en vert et de l'absence de dégradation du produit fritté.

35

REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication de pastilles fritt-
bles à base de dioxyde d'uranium, suivant lequel on
5 comprime en pastilles, à froid, de la poudre constituée
en majeure partie d'oxyde d'uranium, caractérisé en ce
qu'on mélange intimement, à la poudre fine d'oxyde
d'uranium UO_2 , une proportion inférieure à 40 % en poids
de poudre d'oxyde d'uranium sensiblement à l'état de
10 U_3O_8 , réactive, ayant une granulométrie inférieure à 350
microns.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le dioxyde d'uranium est du dioxyde d'uranium
obtenu par voie sèche.

15 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu'on fabrique la poudre d' U_3O_8 par
oxydation à l'air d' UO_2 , à une température inférieure à
800°C.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé
20 en ce que la température d'oxydation est comprise entre
250°C et 350°C.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que la teneur en U_3O_8 du mélange
comprimé en pastilles est d'au moins 5 % en poids.

25 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la poudre à base d'oxyde d'uranium
est un oxyde mixte à base d' UO_2 , de préférence de type
 UO_2-PuO_2 , UO_2-ThO_2 ou $UO_2-Gd_2O_3$.

7. Procédé de fabrication de pastilles frittées,
30 caractérisé en ce qu'après avoir fabriqué des pastilles
en vert par le procédé selon l'une quelconque des reven-
dications précédentes, on fritte lesdites pastilles en
vert à une température de 1500 à 1800°C dans une atmos-
phère réductrice ou de 1200 à 1300°C dans une atmosphère
35 légèrement oxydante.

8. Application du procédé selon l'une des revendications 1 à 8 à la fabrication de pastilles frittées à base de dioxyde d'uranium obtenu par voie sèche, pour augmenter la solidité des pastilles vertes.